

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### FAXE Special Lud 0288

<b>Type:</b>	Lud på basis af natriumhydroxid.
<b>Anvendelse:</b>	FAXE Special Lud anvendes primært på ubehandlede eller nyafslebne gulve, hvor en speciel overflade ønskes. På egetræ, hvor en røget eller indfarvet farvetone ønskes eller på nåletræ, hvor det naturlige udseende foretrækkes.
<b>Egenskaber:</b>	FAXE Special Lud hindrer gulningsprocessen for ubehandlet fyr, gran, pitchpine m.m. og skaber en ændring i farven for specielt gammelt og udpint træ. Træets struktur vil afhængig af hvilken type kernetræ, blive fremhævet. FAXE Special Lud vil på f.eks. Eg give et patineret og røget udseende.

<b>Tørstof:</b>	3 % vægt	3 % volumen
-----------------	----------	-------------

<b>Forbehandling:</b>	Træet skal slibes med en rød polerpad eller slibenet. Overfladen skal være ren og tør. Snavsede træflader renses først grundig med FAXE Trærens.
-----------------------	--

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Nylonpensel	Ufortyndet	
Syrefast rulle	Ufortyndet	

**Tørring:**

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	5 timer 20 °C	

**Systembeskrivelse:**

Arbejdsvejledning:

1. Luden påføres nemt i et jævnt lag med pensel eller rulle i træet længderetning. Overlapninger udjævnes, mens træet endnu er vådt.
2. Ønskes et mere intenst udseende, påføres yderligere et lag, når første lag er tørt.
3. Slib træet igen let med en rød polerpad eller slibenet når træet er tørt.

Efterbehandling:

Efterbehandlingen afhænger af brugen. Til stærkt trafikerede arealer anbefales en efterbehandling med FAXE Træolie eller FAXE Prestige Olie. Til et robust og naturligt Skandinavisk udseende anbefales FAXE Gulvsæbe.

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk:	10 m <sup>2</sup> /litr.
-------------------	------------	--------------------------

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Værktøj renses med vand.

<b>Nuancer:</b>	FAXE Special Lud er uden pigmenter. For at tilføje farve i samme behandling blandes op til 10 % FAXE Combicolor i ønsket nuance.
-----------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**

**Energivej 13**

**DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

---

**[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)**