

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**Efawood H2O 1K 0552**

<b>Type:</b>	Vandfortyndbar lak og maling på basis af acryldispersion.
<b>Anvendelse:</b>	Lakering af møbler såsom bordplader, stole reoler m.m.
<b>Egenskaber:</b>	Hurtig tørring, robust og glat overflade. God kemikaliebestandighed overfor kaffe, rødvin m.m.

<b>Tørstof:</b>	37 % vægt	33 % volumen
-----------------	-----------	--------------

<b>Forbehandling:</b>	Træet skal være tørt og fri for snavs, fedt, olie og harpiks.
-----------------------	---

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	Vand

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	20 - 30 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	20 - 30 µm
Kan overlakeres efter	1 time 20 °C	20 - 30 µm

**Systembeskrivelse:**

- 1x Efawood 1K 0552
- 1x slibning
- 1x Efawood 1K 0552

<b>Anbefalet lagtykkelse:</b>	Vådfilm: 90 µm	Tørfilm: 30 µm
-------------------------------	----------------	----------------

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 11 m <sup>2</sup> /litr.
-------------------	-------------------------------------

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
-----------------	-------------------------------------

<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

<b>Påføringsforhold:</b>	Tørretiden forlænges af lav temperatur og / eller høj luftfugtighed. Bør ikke påføres ved temperaturer under 15° C og / eller over 75 % relativ fugtighed.
--------------------------	--

<b>Rengøring:</b>	Sprøjteudstyr rengøres med H2O Rensevæske 0601 84034.
-------------------	---

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

**www.esbjergpaints.dk**