

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Alkyd Gulvmaling 0152

<b>Type:</b>	Terpentinfortyndbar gulvmaling på basis af urethanalkyd.
<b>Anvendelse:</b>	Overfladebehandling af cement- og trægulve i private hjem. Til industrigulve anbefales Efadeck 0451 eller Efadeck H2O Heavy 0699.
<b>Egenskaber:</b>	Robust gulvmaling med god vedhæftning og vandbestandighed.
<b>Tørstof:</b>	64 % vægt      52 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Bunden renses omhyggeligt for olie, fedt, snavs og evt. løstsiddende maling. Ubehandlede gulve grundes med Alkyd Gulvmaling fortyndet med 20 % mineralsk terpentin.

#### Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	-

Evt. fortynding kan foretages med mineralsk terpentin.

#### Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	6 timer 20 °C	30 - 50 µm
Brugstør	16 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Gennemtør	4 døgn 20 °C	30 - 50 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 80 µm      Tørfilm: 40 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 13 m<sup>2</sup>/ltr.

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.
<b>Nuancer:</b>	Grå, hvid og sort.

**VOC forklaring:** For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.  
Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/  
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA  
Underkategorien som produktet tilhører:(X)  
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)  
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

**Bemærkninger:** H2O Gulvmaling serie 0567 er vort vandfortyndbare alternativ.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**

**Energivej 13**

**DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00    FAX +45 75 45 33 68    e-mail: info@esbjergpaints.dk

[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)