

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### High Build Primer 0103

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Type:</b>          | High Build Primer med zinkfosfat som antikorrosivt pigment.                           |
| <b>Anvendelse:</b>    | Primer til stålkonstruktioner m.v., hvor der ønskes en høj lagtykkelse i 1-lag.       |
| <b>Egenskaber:</b>    | Hurtig tørring, god vedhæftning og korrosionsbeskyttelse.                             |
| <b>Tørstof:</b>       | 65 % vægt      43 % volumen   |
| <b>Forbehandling:</b> | Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales. |

**Påføring:**

| Metode           | Anbefalet viskositet      | Fortyndere |
|------------------|---------------------------|------------|
| Lufftforstøvning | 30 - 35 sek. DIN-cup 4 mm | 0700-68063 |
| Airless          | 55 - 60 sek. DIN-cup 4 mm | 0700-68063 |

**Tørring:**

|                          | Tørretid:     | Lagtykkelse - tør film: |
|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Støvtør                  | 30 min. 20 °C | 50 - 70 µm              |
| Berøringstør             | 1 time 20 °C  | 50 - 70 µm              |
| Kan overlakeres efter    | 1 time 20 °C  | 50 - 70 µm              |
| Berøringstør - lav temp. | 2 timer 10 °C | 50 - 70 µm              |

**Systembeskrivelse:**

|  |                           |       |
|--|---------------------------|-------|
| Primer   | 1x High Build Primer 0103 | 60 µm |
| Dæklak   | 1x Maskinmalje 0130       | 30 µm |
| Ovennævnte system opfylder kravene til korrosionsklasse C 2 i henhold til ISO 12944. |                           |       |

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 140 µm      Tørfilm: 60 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 7 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.

**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.

**Bemærkninger:** H2O Primer serie 0563 er vort vandfortyndbare alternativ. High Build Primer serie 0103 hæfter ikke på letmetal og galvaniseret stål.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00      e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)