

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Industriemalje 0167

Type:	Maling på basis af alkydharpiks.
Anvendelse:	Dækmaling til stålkonstruktioner og containere.
Egenskaber:	Hurtigtørrende maling med god glans. Primer anbefales for at opnå en god vedhæftning og korrosionsbeskyttelse.
Tørstof:	53 % vægt 40 % volumen
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. grundning med Maskinprimer serie 0100.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	25 - 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	45-50 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	45 min. 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør - lav temp.	2 timer 10 °C	30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 100 µm Tørfilm: 40 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

Bemærkninger: H2O Emalje serie 0551 er vort vandfortyndbare alternativ.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk