

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Shopprimer 0200

Type:	Korrosionshindrende primer på basis af polyvinylbutyral og phenolharpiks.
Anvendelse:	Korrosionshindring af alle slags metaller før montage, især hvor der senere skal svejses. Vedhæftningsforbedrende primer på letmetaller og galvaniseret jern.
Egenskaber:	Hurtig tørring, god vedhæftning og korrosionsbeskyttelse. Kan overlakeres med de fleste typer malinger f.eks. alkydmalinger, PUR-Emalje serie 0440 og Efatern serie 0304.

Tørstof:	34 % vægt	20 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	Overfladen skal være fri for fedt, olie og rust.
-----------------------	--

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Luftforstøvning	20 - 25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68013

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	15 - 25 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	15 - 25 µm
Kan overlakeres efter	30 min. 20 °C	15 - 25 µm

Systembeskrivelse:

Primer	1x Shopprimer 0200	20 µm
Dæklak	1x Maskinmalje 0130	40 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 100 µm	Tørfilm: 20 µm
-------------------------------	-----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /litr.
-------------------	-------------------------------------

Lagring:	Ved temperaturer over 5° C.
-----------------	-----------------------------

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Rengøring:	Sprøjteudstyr kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.
-------------------	---

Bemærkninger: Shopprimer serie 0200 er varmekfast op til 400° C. Der må dog forventes en gulning undtaget ved sort nr. 79089. Ved anvendelse som primer under lyse, ovntørrende malinger, kan man, ved temperaturer over 140° C., risikere gulning af dæklakken. H2O Shopprimer serie 0561 er vort vandfortyndbare alternativ. Produktet kan ikke anvendes som 1-lags behandling til udendørs, men skal overlakeres. Shopprimer er ikke anvendelig som primer under Efalyn, Efaspray eller Hammerlak.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk