

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE GOLak Hvidunder 0269

Type:	Grunder på basis af Acryl/voks dispersion, titandioxid og vand.
Anvendelse:	På alt ubehandlet eller afslebet træværk som ønskes lakeret. FAXE GOLak Hvidunder, er specielt velegnet som forbehandling når en hvidpigmentering ønskes. Det anbefales at efterbehandling foretages med FAXE GOLak.
Egenskaber:	Vandbaseret grunder, der udover at give træet et smukt hvidpigmenteret udseende, også beskytter træet effektivt mod gulning.

Tørstof:	30 % vægt	25 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	<ol style="list-style-type: none">Træet afrenses med FAXE Trærens eller FAXE GOLak Rens i opløsningen 1:20. Hvis træet efter afrensning rejser sig, bør overfladen let slibes, så den fremstår glat. Har træet tidligere været lakeret, skal der slibes til træet er helt lakfrit.Efter endt tørring påføres FAXE GOLak Hvidunder. Dunken rystes før og under brug.FAXE GOLak Hvidunder påføres i et jævnt lag, med svamp, pensel eller lammesvaber i træets længderetning.Overlapninger udjævnes ved at stryge det behandlede område i hele træets længderetning, mens FAXE GOLak Hvidunder endnu er våd.Ønskes et mere hvidligt udseende, påføres yderligere et lag, når første lag er helt tørt, efter ca. 2 timer v/ 20 grader.
-----------------------	---

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Svamp	Ufortyndet	-
Pensel	Ufortyndet	-
Lammeuldsvaber	Ufortyndet	-

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugsklar	2 timer 20 °C	-

Rækkeevne:	Teoretisk: 13 m ² /ltr.
-------------------	------------------------------------

Lagring:	Opbevares v/min. 5°C.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med vand.

Bemærkninger:	OBS: Det er vigtigt, at udvaske overfladen med FAXE Trærens eller FAXE GOLak Rens, inden påføring af FAXE GOLak Hvidunder, for at sikre den bedste vedhæftning og modvirke gennemslag. Det anbefales at rense overfladen 2 gange.
----------------------	---

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk