

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

FAXE Special Lud 0296

Type:	Lud på basis af natriumhydroxid.
Anvendelse:	FAXE Special Lud anvendes på ubehandlet egetræ, hvor en speciel overflade ønskes. På egetræ, hvor en røget eller indfarvet farvetone ønskes eller på nåletræ, hvor det naturlige udseende foretrækkes.
Egenskaber:	FAXE Special Lud hindrer gulningsprocessen for ubehandlet fyr, gran, pitchpine m.m. Træets struktur vil afhængig af hvilken type kernetræ, blive fremhævet. FAXE Special Lud vil på f.eks. Eg give et patineret og røget udseende.

Tørstof:	3 % vægt	3 % volumen
-----------------	----------	-------------

Forbehandling:	Træet skal være slebet, rent og tørt.
-----------------------	---------------------------------------

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	Ufortyndet	

Tørring:

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	5 timer 20 °C	

Systembeskrivelse:

- 1x FAXE Special Lud
- 1x slibning

Efterbehandling:

- 1x FAXE Microolie eller 1x FAXE Oxi. Industriolie

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /litr.
-------------------	-------------------------------------

Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
-----------------	-------------------------------------

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Rengøring:	Værktøj renses med vand.
-------------------	--------------------------

Nuancer:	FAXE Special Lud er uden pigmenter. For at tilføje farve i samme behandling iblandes op til 10 % FAXE Combicolor i ønsket nuance.
-----------------	---

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk