

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Efaterm 0304

Type:	Ovntørrende maling på basis af alkyd, melamin og polyester
Anvendelse:	Overfladebehandling af stål og letmetal til f.eks. lamper, skilte, apparatdele m.m.
Egenskaber:	Hurtig overfladetør - herved undgås støv i filmen under tørring. Stor hårdhed og ekstra god vedhæftning. Kemikaliebestandig, lysægte og glansstabil ved udendørs anvendelse. Korrosionsbestandigheden er afhængig af grundingsens beskaffenhed. Gulner ikke ved overbrænding.
Tørstof:	64 % vægt 50 % volumen
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	25-30 sek. DIN-cup 4 mm	0600-91162
Lufftforstøvning	25-30 sek. DIN-cup 4 mm	0600-05205

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Afluftning	10 min. 20 °C	30 - 50 µm
Ovntørring	20 min. 150 °C	30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 60 µm Tørfilm: 30 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 16 m²/litr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger: Videreudvikling af Efaterm, serie 0302 med lavere sikkerhedsmærkning. H2O Efaterm serie 0592 er vort vandfortyndbare alternativ.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk