

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Efaterm Polyester 0341

Type:	Ovntørrende maling på basis af polyester og melamin.
Anvendelse:	Overfladebehandling af metalemner, hvor der stilles store krav til slidstyrke, holdbarhed og vandbestandighed, som f.eks. cykler.
Egenskaber:	God vedhæftning, korrosionsbestandighed, elasticitet og udendørs holdbarhed.
Tørstof:	60 % vægt 51 % volumen
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Højrotation	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0600-01001
Luftforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0600-91162

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Afluftning	10 min. 20 °C	20 - 30 µm
Ovntørring	20 min. 160 °C	20 - 30 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 60 µm Tørfilm: 30 µm**Rækkeevne:** Teoretisk: 17 m²/ltr.**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dkwww.efapaint.dk