

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Efadeck Epoxy Klar 0404

Type:	2 komponent epoxybelægning, der er klar. Blandes før brug med Efadeck Epoxy Hærder 0610 18028.		
Anvendelse:	Klar Epoxy til beton. Kan anvendes, hvor man ønsker et "New York" gulv.		
Egenskaber:	Hård og glat overflade, som er rengøringsvenlig. Ekstrem god kemikalieresistens og slidstyrke.		
Tørstof:	100 % vægt	100 % volumen	Brugsklar blanding: Ja
Forbehandling:	Undergrunden skal være ren og støvfri. Herefter grundes med Efadeck® Epoxy Primer, serie 0406.		

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Spartel	Ufortyndet	

BLANDINGSFORHOLD:

Blandes med Efadeck Epoxy Hærder 0610 18028 i forholdet 2 : 1 (vægt)

POTLIFE:

20-30 minutter ved 20°C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	8 timer 20 °C	300 µm
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	300 µm
Gennemhærdet - lav temperatur	2 uger 10 °C	300 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 300 µm Tørfilm: 300 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 3 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk