

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Efadeck® Epoxy Primer 0406

Type: 2 komponent epoxy primer. Blandes før brug med Efadeck® Epoxy Primer Hærder 0610 19170.

Anvendelse: Anvendes som primer direkte på beton inden viderebehandling med Efadeck® Epoxy Belægning 0405.

Egenskaber: God vedhæftning til beton. Aftræksstyrke: >1,5 N/mm²(betonbrud).

Tørstof: 100 % vægt 100 % volumen Brugsklar blanding: Ja

Forbehandling: Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max. 10 % fugtighed. Er gulvet vingelittet, så overfladen er meget tæt, anbefales en grundig slibning. Betonoverfladen skal være ren og nyslebet samt fri for diverse urenheder i form af olie, silikone samt gamle overfladebehandlinger. Betonoverfladen forberedes bedst ved slyngrensning, fræsning eller slibning med diamantsliber. Efter slibning skal overfladen støvsuges, således den er fri for støv og løse partikler.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Spartel	Ufortyndet	
Rulle	Ufortyndet	

Produktet påføres bedst med spartel eller rulle og kan evt. afsandes.

BLANDINGSFORHOLD:

Blandes med Efadeck® Epoxy Primer Hærder 0610 19170 i forholdet 1,5 : 1 (vægt)

POTLIFE:

30 minutter ved 20°C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Kan overmales efter	12 timer 20 °C	300 - 400 gram / m ²
Kan overmales efter - lav temp.	1 døgn 10 °C	300 - 400 gram / m ²
Overmales inden	2 døgn 20 °C	300 - 400 gram / m ²
Overmales inden - lav temperatur	4 døgn 10 °C	300 - 400 gram / m ²
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	300 - 400 gram / m ²

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 300 µm Tørfilm: 300 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 3 m²/ltr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.

Bemærkninger: Hvis der går for lang tid inden overmalingen, kan man risikere at toplaget ikke vil binde på grundingen. I dette tilfælde anbefales det at slibe gulvet. (se punktet Tørring) Hvis rummet skal opvarmes, må dette ikke ske med olie/gas fyr, da disse udleder CO₂, som risikerer at medføre overfladedefekter efter hærkning.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk