

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

PUR Emalje 0440

Type: 2-komp. acryl/polyurethanemalje. Blandes før brug med PUR-Hærder 0610 - 84150 i forholdet 4 : 1 (vol.)

Anvendelse: Glansstabil slutlakering med stor robusthed og kemikaliemodstandsdygtighed til f.eks. maskiner m.v.

Egenskaber: Særdeles god udendørs holdbarhed, stor hårdhed, fremragende mekaniske egenskaber og god kemikaliebestandighed.

Tørstof: 58 % vægt 49 % volumen Brugsklar blanding: Ja

Forbehandling: Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. PUR-Grundmaling serie 0446.

Påføring:

| Metode | Anbefalet viskositet | Fortyndere |
|-----------------|-------------------------|------------|
| Luftforstøvning | 20-25 sek. DIN-cup 4 mm | 0600-84173 |
| Airless/Airmix | 40-45 sek. DIN-cup 4 mm | 0600-84173 |

2-Komp. Produkter:

| Hærder | Blandingsforhold (volumen) | Potlife |
|------------|----------------------------|---------------|
| 0610-84150 | 4 : 1 | 8 timer 20 °C |

Tørring:

| | Tørretid: | Lagtykkelse - tør film: |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Støvtør | 1 time 20 °C | 30 - 50 µm |
| Berøringstør | 4 timer 20 °C | 30 - 50 µm |
| Evt. overlakering inden | 2 døgn 20 °C | 30 - 50 µm |
| Forcertørring | 30 min. 80 °C | 30 - 50 µm |
| Gennemhærdet | 1 døgn 60 °C | 30 - 50 µm |

Systembeskrivelse:

| | | |
|---|---------------------------------|--------|
| Primer | 2x PUR-Grundmaling 0446 - xxxxx | 120 µm |
| Dæklak | 2x PUR Emalje 0440 | 80 µm |
| Ovennævnte system opfylder kravene til korrosionsklasse C 4 - medium i henhold til ISO 12944. | | |

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 65 µm Tørfilm: 30 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 16 m²/litr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger: Samlet tør film lagtykkelse for PUR-Systemet må højst være 200 µm, da man ved højere lagtykkelser kan risikere afskalninger. Vort toningsanlæg muliggør fremstilling af kulører efter ønske i kvantiteter fra 4 liter. Metallic kan dog leveres ved minimum 100 liter pr. farve. 2-K H2O Emalje serie 0540 er vort vandfortyndbare alternativ.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk