

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

PUR One Coat 0442

Type:	2-komponent acryl/polyurethan maling med zinkfosfat som antikorrosivt pigment.
Anvendelse:	Ét-lags maling til overfladebehandling af metal.
Egenskaber:	Fremragende korrosionsbeskyttelse, robusthed og kemikaliemodstandsdygtighed samt vejrbestandighed.

Tørstof:	52 % vægt	44 % volumen	Brugsklar blanding: Ja
-----------------	-----------	--------------	------------------------

Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.
-----------------------	---

2-Komp. Produkter:

Hærder	Blandingsforhold (volumen)	Potlife
0610-84150	7 : 1	8 timer 20 °C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	50 - 70 µm
Berøringstør	2 timer 20 °C	50 - 70 µm
Evt. overlakering inden	7 døgn 20 °C	50 - 70 µm
Forcertørring	30 min. 60 °C	50 - 70 µm
Berøringstør - lav temp.	4 timer 10 °C	50 - 70 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 135 µm	Tørfilm: 60 µm
-------------------------------	-----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 7 m ² /ltr.
-------------------	-----------------------------------

Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
-----------------	-------------------------------------

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dkwww.efapaint.dk