

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### Efadeck® Prestige Komp. I 0458

**Type:** 2 komponent polyaspartic belægning til beton . Blandes før brug med Efadeck® Prestige Hærder 0610-17086 i forholdet 1,5:1 (vægt). Efadeck® Prestige er glasklar, men kan indfarves til ønsket farve.

**Anvendelse:** Efadeck® Prestige kan bruges både som primer og toplak, men kan også anvendes til limning af sten eller andet materiale

**Egenskaber:** Vejrbestandig og slidstærk. Lysægte og kan derfor bruges, hvor man ønsker en gulningsfri overflade i f.eks. udstillingslokaler. Høj slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Hurtig gennemhærdning, hvilket bevirker, at man kan påføre 3 lag samme dag.

Skridsikkerhed:  
Friktionskoefficienten er målt i overensstemmelse med DIN 51131. Resultat: 0,49 (Tolkning iflg. Baa: Safe, low likelihood of falling).

**Tørstof:** 100 % vægt 100 % volumen

**Forbehandling:** Undergrunden skal være ren og støvfri.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Tandspartel	Ufortyndet	-

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	4 timer 20 °C	Pot-life: 40 min.
Kan overlakeres efter	2 timer 20 °C	Pot-life: 40 min.

**Systembeskrivelse:**

Grunder:

Tidligere behandlet beton / Ikke stærkt sugende beton:

1x Efadeck® Prestige 0458

Ubehandlet beton / Stærkt sugende beton:

1-2x Efadeck® Betonimprægnering 0527 (afhængig af betonens sugsevne)

Toplag:

1-2x Efadeck® Prestige 0458

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 1.000 µm Tørfilm: 1.000 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 1 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

**Bemærkninger:** OBS! Hvis man skal påføre Efadeck® Prestige på flydebeton/vibreringsfrit beton og flydespartel, kontakt da vor tekniske afdeling for råd og vejledning inden start.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**