

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

HS Oxyran One Coat 0473

Type:	High solid, 2 komponent, reaktionshærdende maling på basis af modificeret vegatabilisk olie med zinkfosfat som korrosionshindrende pigment. HS Oxyran One Coat blandes med Oxyranhærder 0610 - 03329 i forholdet 3:2 (vol.) inden brug.
Anvendelse:	Overfladebehandling på f.eks. landbrugsmaskiner eller andre ståloverflader, hvor der ønskes en et-lags lakering. Dette produkt er udviklet til professionelt brug.
Egenskaber:	God vedhæftning direkte til stål. Giver en fyldig, slagfast og robust overflade, der udviser en god kemikaliebestandighed.

Tørstof:	75 % vægt 69 % volumen Brugsklar blanding: Ja
-----------------	---

Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.
-----------------------	---

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	30 - 35 sek. DIN-cup 4 mm	Ufortyndet
Airless/Airmix	40 - 45 sek. DIN-cup 4 mm	Ufortyndet

2-Komp. Produkter:

Hærder	Blandingsforhold (volumen)	Potlife
0610 - 03329	3 : 2	8 timer 20 °C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	4 timer 20 °C	40 - 60 µm
Forcørtørring	30 min. 80 °C	40 - 60 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 70 µm	Tørfilm: 50 µm
-------------------------------	----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 14 m ² /litr.
-------------------	-------------------------------------

Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
-----------------	--------------------------

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med special fortynder 0600-91162.
-------------------	--

Bemærkninger:	Ønskes bedst mulig glansretention, anbefaler vi at bruge PUR-Emalje, serie 0440.
----------------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk