

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### FAXE Fliseimprægning 0528

**Type:** Vandfortyndbar imprægneringsmiddel, som kan påføres både tørre og fugtige overflader.

**Anvendelse:** FAXE Fliseimprægning anvendes som imprægnerende belægning til ikke tidligere behandlede beton og cementoverflader.

FAXE Fliseimprægning er udviklet til at styrke og beskytte fliser og beton på stærkt belastede områder, som f.eks. indkørsler, terrasser, fliser, lagergulve, garagegulve og kældergulve.

**Egenskaber:** FAXE Fliseimprægning viser gode resultater med hensyn til styrke og gør det nemmere at holde undergrunden ren og fri for nye belægninger. Produktet er nemt at påføre, og tørrer hurtigt. FAXE Fliseimprægning giver lang levetid for den behandlede overflade. 1. behandling trækker helt ned og efterlader en mat overflade. 2. behandlinger giver en blank (wet look) overflade, som er afvisende overfor snavs og nye belægninger.

**Tørstof:** 27 % vægt 25 % volumen

**Forbehandling:** Inden påføring skal fliserne være rene. Hvis fliserne er beskidte på overfladen, skal de renses enten med FAXE Terrasserens eller højtryksrensning.

#### Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	-
Rulle	Ufortyndet	-
Havesprøjte	Ufortyndet	-

- Dunken rystes grundigt før brug.
- Herefter hældes produktet op i en egnet beholder alt efter påføringsmetode.
- FAXE Fliseimprægning kan påføres både med rulle, havesprøjte eller pensel.

#### Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	1 time 20 °C	-
Gennemtør	1 døgn 20 °C	-

#### Systembeskrivelse:

FAXE Fliseimprægning påføres med 1-2 lag afhængig af undergrundens porøsitet.

OBS! Hvis optimal kemikaliebestandighed ønskes, skal der påføres 2 lag.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 7 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med vand.

**Bemærkninger:** Vedligeholdelse/rengøring:  
Produktet bliver nedbrudt af vejrliget og skal genbehandles med FAXE Fliseimprægning.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**