

Technisches Datenblatt**de**

Handelsname:

FAXE Arbeitsplattenöl 0239

Typ:	Arbeitsplattenöl auf Basis von reinen Naturölen.
Verwendung:	Wird auf unbehandelte oder laugebehandelte Arbeitsplatten, Möbeln u.a. verwendet, wo man dem Holz mit FAXE Arbeitsplattenöl Natur eine schöne Anfeuerung gibt und mit FAXE Arbeitsplattenöl Weiss eine schöne weissgescheuerte Oberfläche.
Eigenschaften:	FAXE Arbeitsplattenöl ist speziell für eine einfache Grundbehandlung, Renovierung und Pflege aller Holzoberflächen entwickelt um wasserabweisend und Kratzfestig zu sein. LEBENSMITTELKONTAKT-MATERIALIEN: FAXE Arbeitsplattenöl erfüllt die Anforderung von lebensmittelkontakt-materialien For Benutzung der Arbeitsplatten ist es sehr wichtig das, das Öl ganz ausgehärtet ist nach einer Woche bei 20°C. Danach darf die Oberfläche kurzzeitig mit allen Arten von Lebensmitteln in Berührung kommen, mit frischem Brot oder Teigwaren auch über einen längeren Zeitraum.

Festkörper:	86 % Gewicht 83 % Volumen
--------------------	------------------------------

Vorbehandlung:	1. Das Holz mit FAXE Intensivreiniger waschen. 2. Wenn das Holz getrocknet ist mit einem Schleifpapier Korn 180, schleifen. 3. Schleifstaub mit einem reinen feuchten Tuch entfernen..
-----------------------	--

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:
Ölsaugende Tücher	Unverdünnt	-

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Trocken	8 Stunden 20 °C	
Durchhärtung	7 Tagen 20 °C	

Systembeschreibung:

1. Das Öl auftragen und 15 ziehen lassen. Danach gründlich mit einem Baumwolltuch abwischen bis kein Öl mehr vorhanden ist und 8 Stunden trocknen lassen.
2. Für ein perfektes Finish wird die Fläche mit einem 240 Korn Schleifpapier geschliffen, gefolgt von einer dünnen Schicht Öl.
3. Die Oberfläche mit einem trockenem Baumwolltuch polieren und 8 Stunden trocknen for Benutzung.

Indstandhaltung/Reinigung:

Nach Bedarf mit FAXE Holzbodenseife reinigen. Bei starker Beanspruchung mit FAXE Intensivreiniger reinigen und mit FAXE FAXE Arbeitsplattenöl behandeln.

Lagerung:	Aufbewahrung min. 5°C.
Haltbarkeit:	24 Monate in geschlossenen Eimern.
Reinigung:	Werkzeug mit Lackbenzin reinigen.

Bemerkungen:	Schmutz und Feuchtigkeit auf den Arbeitplatten die erste 7 Tage zu vermeiden.
---------------------	---

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk