

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

H2O Emalje 0555

Type:	Vandfortyndbar maling på basis af acryldispersion.
Anvendelse:	Overfladebehandling af stål, træ og plast til indendørs / udendørs brug.
Egenskaber:	Meget hurtig tørring. God vedhæftning til både træ, stål og plast. God bestandighed overfor olie og vand.

Tørstof:	40 % vægt	36 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	STÅL: Bunden renses omhyggeligt for olie, fedt og snavs og grundes evt. med H2O Primer, serie 0550. TRÆ: Bunden renses for smuds og støv. PLAST: Bunden afrenses for fedt, støv og slipmidler.
-----------------------	--

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Luftforstøvning	40-45 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Airless/Airmix	55-60 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Pensel og rulle	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	20 - 30 µm
Berøringstør	1 time 20 °C	20 - 30 µm
Kan overlakeres efter	2 timer 20 °C	20 - 30 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 85 µm	Tørfilm: 30 µm
-------------------------------	----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 12 m ² /ltr.
-------------------	------------------------------------

Lagring:	Ved temperaturer over 5° C.
-----------------	-----------------------------

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med vand.
-------------------	------------------------------------

Bemærkninger:	Tørretiden forlænges af lav temperatur og / eller høj luftfugtighed. Bør ikke påføres ved temperaturer under 15° C og / eller over 75 % relativ fugtighed. Produktnummer 0555 - 04145, sort tåler temperaturer op til 250° C. uden kulørændring. Nulek Emalje, serie 0555 kan ikke fremstilles i højblank, men med maximum glans 60.
----------------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFapaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk