

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

H2O Formlak 0585 - 13020

Type: Vandfortyndbar klarlak på basis af acryl- og polyurethandispersion.
Anvendelse: Lakering af cementstøbeforme af træ.
Egenskaber: Flexibel og slidstærk klarlak med god vandbestandighed. Modvirker cementen sætter sig i formen.

Tørstof: 37 % vægt 35 % volumen

Forbehandling: Bunden skal være tør og fri for sand og støv.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	Ufortyndet	-
Pensel og rulle	Ufortyndet	-

Evt. fortynding kan foretages med vand.

Tørring:

Berøringstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	30 min. 20 °C	

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 100 µm Tørfilm: 35 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.

Lagring: Opbevares v/min. 5°C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

Bemærkninger: Tørretiden forlænges af lav temperatur og / eller høj luftfugtighed. Bør ikke påføres ved temperaturer under 15° C og / eller over 75 % relativ fugtighed.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk