

**Technisches Datenblatt****de**

Handelsname:

**H2O Arsinol™ 0575**

<b>Typ:</b>	Wasserverdünnbares Holzschutzmittel auf Basis von pflanzlichen Ölen.
<b>Verwendung:</b>	Holzschutzmittel hauptsächlich für neues Holz im Aussenbereich. Darf nicht auf grösseren Flächen in Wohn- und Aufenthaltsräumen angewendet werden.
<b>Eigenschaften:</b>	Gute Aussenbeständigkeit auf Holz .
<b>Festkörper:</b>	61 % Gewicht 49 % Volumen
<b>Vorbehandlung:</b>	-de-

**Auftragsmethoden:**

<b>Auftragsmethode:</b>	<b>Empfohlene Viskosität:</b>	<b>Verdüner:</b>
Pinself	Unverdünnt	-
Kann mit Wasser verdünnt werden.		

**Trocknung:**

	<b>Trockenzeit:</b>	<b>Schichtdicke - Trocken Film:</b>
Staubtrocken	30 Min. 20 °C	30 - 50 µm
Griffest	90 Min. 20 °C	30 - 50 µm
Überlackierbar	2 Stunden 20 °C	30 - 50 µm

**Systembeschreibung:**

Grundierung: Arsinol Faxe Grundierungsöl 0169  
 Zwischenbehandlung: Arsinol H2O Primer 0572  
 Sschlussbehandlung: Arsinol H2O 0575

<b>Empfohlene Schichtdicke:</b>	Nass Film: 90 µm	TrockenFilm: 40 µm
<b>Ergiebigkeit:</b>	Theoretisch: 12 m <sup>2</sup> /ltr.	

<b>Lagerung:</b>	Aufbewahrung min. 5°C.
<b> Haltbarkeit:</b>	12 Monate in geschlossenen Eimern.
<b>Reinigung:</b>	Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.
<b>Farbtönen:</b>	Standardfarben kann man im Farbenregister finden.
	Für Informationen um den Inhalt von VOC im Produkt, siehe Markierung auf dem Etikett.
	Markierung für das Produkt: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Zahl der EU-Richtlinie: 2004/42/ Zahl der Beilage in der Richtlinie: IIA Unterkategorie der das Produkt gehört: (X) EU-Grenze für VOC Inhalt in g/l Jahr 2010: (YY) Der maximale Inhalt an VOC in einem konkretem Produkt in g/l: ZZZ

<b>Bemerkungen:</b>	H2O Arsinol™ darf nicht in Nebel oder feuchtem Wetter und bei Temperaturen unter 10°C, angewendet werden.
---------------------	---

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk