

Technisches Datenblatt**de**

Handelsname:

Maschinenlackfarbe 0130

Typ:	Lackfarbe auf Basis von Alkydharz
Verwendung:	Das Produkt ist für den professionellen Einsatz für Traktor und Landwirtschaftliche Maschinen entwickelt, sowie andere Eisen und Stahloberflächen.
Eigenschaften:	Hoher Glanz und eine harte Oberfläche. Gute Licht- und Wetterbeständigkeit und eine gute Wasserfestigkeit.
Festkörper:	53 % Gewicht 47 % Volumen
Vorbehandlung:	Sandstrahlung bis SA 2½ oder chemische Vorbehandlung, in Übereinstimmung mit ISO 8501-1, sowie z.B. Maschinenprimer Serie 0102.

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:
Luftspritzen	25 - 30 Sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	55 - 60 Sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Pinself und Rolle	Unverdünt	

Metallic Farben : Für ein besseres Ergebnis wird empfohlen mehrere dünne Schichten mit Luftspritzen aufzutragen.

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Staubtrocken	1 Stunde 20 °C	30 - 50 µm
Griffest	4 Stunden 20 °C	30 - 50 µm
Überlackierbar	4 Stunden 20 °C	30 - 50 µm
Forciertes trocken	30 Min. 80 °C	30 - 50 µm

Systembeschreibung:

Primer	2x Maschinenprimer 0102	60 µm
Lack	1x Maschinenlackfarbe 0130	45 µm

Empfohlene Schichtdicke: Nass Film: 100 µm TrockenFilm:45 µm

Ergiebigkeit: Theoretisch: 10 m²/ltr.

Lagerung: Trocken und kühl aufbewahren.

Haltbarkeit: 24 Monate in geschlossenen Eimern.

Reinigung: Spritzgeräte können mit Synt. Verdünner 0700 68063 gereinigt werden.

Farbtönen: Standardfarben kann man im Farbenregister finden.
Maschinenlackfarbe kann nach Wunsch in verschiedenen Farben hergestellt werden.

Bemerkungen: Wenn eine schnellere Trocknung und eine bessere Kemikaliebeständigkeit erwünscht ist kan man max. 10 % Efadur Härter 0455 79139 hinzufügen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFapaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk