

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### FAXE HS Industriolie 0185

<b>Type:</b>	High Solid olie til trægulve. Baseret på raffinerede vegetabiliske olier.
<b>Anvendelse:</b>	Industriel oliering af træ til parket gulve. Kan anvendes til alle træsorter. Kan tilsættes 5 % FAXE HS Industriolie Hærder 0610 20052 for at opnå en 2K olie.
<b>Egenskaber:</b>	Giver træet en smudsafvisende overflade. Samtidig beskyttes mod spild af f.eks. vand og kaffe.

<b>Tørstof:</b>	87 % vægt	86 % volumen
-----------------	-----------	--------------

<b>Forbehandling:</b>	Træet skal være slebet, rent og tørt. Herefter kan der evt. foretages en ludbehandling med Faxe Special Lud, serie 0288 før oliering.
-----------------------	--

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	30-40 sek. DIN-cup 4 mm	Mineralsk terpentin

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Håndteringstør	1 time 20 °C	15-18 g/m <sup>2</sup>
Forcørtørring	20 min. 50 °C	15-18 g/m <sup>2</sup>
Kan slibes efter	3 døgn 20 °C	15-18 g/m <sup>2</sup>

**Systembeskrivelse:**

Hvis man ønsker at bruge systemet som et 2K system, tilsættes 5 % FAXE HS Industriolie Hærder 0610 20052. Blandingen røres grundigt i mindst 3 minutter. Pot-life efter tilsætning af hærder er ca. 3-4 timer. Herefter vil viskositeten stige.

Overfladen kan evt. blive børstet før påføring af olie og efter første og andet lag.

Første lag:

Påfør ca. 15 g/m<sup>2</sup>

Padding 1-2 gange med hvid eller rød pad

Andet lag:

Påfør ca. 10 g/m<sup>2</sup>

Padding 1-2 gange med hvid eller rød pad

Lad olien tørre i mindst 1 time inden håndtering.

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 45 m <sup>2</sup> /ltr.
-------------------	------------------------------------

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
-----------------	-------------------------------------

<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

<b>Rengøring:</b>	Værktøj rengøres med Mineralsk Terpentin eller FAXE Maskinrens 0600 21806.
-------------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFapaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)