

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

EFAdeck® EP 405 Belægning

Type: 2 komponent epoxybelægning. Blandes før brug med EFAdeck® EP 405 PART B

Anvendelse: Belægning til beton. Udspartling af huller i betongulve inden maling med f.eks. Efadeck® Heavy

Egenskaber: Hård og glat overflade, som er rengøringsvenlig. Ekstrem god kemikalieresistens og slidstyrke. Aftræksstyrke: >1,5 N/mm²(betonbrud).

Tørstof: 100 % vægt 100 % volumen Brugsklar blanding: Ja

Forbehandling: Betonoverfladen skal være ren og nyslebet samt fri for diverse urenheder i form af olie, silikone samt gamle overfladebehandlinger. Betonoverfladen forberedes bedst ved slyngrensning, fræsning eller slibning med diamantsliber. Efter slibning skal overfladen støvsuges, således den er fri for støv og løse partikler. Herefter grundes med EFAdeck® EP 406 primer.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
--------	----------------------	------------

Spartel

Ufortyndet

Produktet påføres bedst med spartel og kan anvendes i såvel glatte som afsandede systemer.

BLANDINGSFORHOLD:

Blandes med EFAdeck® EP 405 PART B i forholdet 4 : 1 (vægt)

POTLIFE:

30 minutter ved 20°C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Gangtrafik	24 timer 20 °C	-
Let trafik	2 døgn 20 °C	-
Fuld belastning	7 døgn 20 °C	-

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 1.000 µm Tørfilm: 1.000 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 1 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.

Bemærkninger: Hvis rummet skal opvarmes, må dette ikke ske med olie/gas fyr, da disse udleder CO₂, som risikerer at medføre overfladedefekter efter hærkning.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk