

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

EFAMetal Specialemalje 0220

Type:	Mat maling på basis af polyvinylbutyral og phenolharpiks.		
Anvendelse:	Overfladebehandling af metal, hvor der i en arbejdsgang ønskes en hurtigtørrende korrosionshindrende behandling. Ved udendørs anvendelse anbefales det, at male 2 gange. Ønskes max. korrosionsbeskyttelse overlakeres med Varmefast emalje, serie 0222.		
Egenskaber:	Hurtigtørrende, korrosionshindrende samt varmfest. EFAMetal Specialemalje fremstår mat til max. glans 10 og findes i sort og sølvmetallic.		
Tørstof:	31 % vægt	22 % volumen	
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.		
Påføring:			
Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere	
Luftforstøvning	20 - 25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68013	
Tørring:			
	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:	
Støvtør	15 min. 20 °C	15 - 25 µm	
Berøringstør	15 min. 20 °C	15 - 25 µm	
Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 70 µm	Tørfilm:	15 µm
Rækkeevne:	Teoretisk: 15 m ² /ltr.		
Lagring:	Oplagres tørt og køligt.		
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.		
Bemærkninger:	EFAMetal Specialemalje serie 0220 er varmfest op til 400° C. Der må dog forventes en gulning undtaget ved sort nr. 72041.		

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk