

Produktnavn: Maskinmalje 0130

Revisjonsdato 08052023 erstatter: 04012022

TEKNISK DATABLAD

Produktnavn:

EFAmetal Maskinmalje 0130

Type:	Maling på alkydharpiks basis
Anvendelse:	Dette produktet er utviklet til profesjonell bruk på traktorer og landbruksmaskiner.
Egenskaper:	Blank og robust maling, som gir en utmerket lysekthet, vær og vannbestandig
Tørrstoff:	53 % vekt 47 % volum

Grunnbehandling Sandblåsing til SA 2½ eller kjemisk grunning i henhold til ISO 8501 – 1, samt for eksempel EFAmetal Maskinprimer 0102

Påføring:

Metode	Anbefalt viskositet	Tynner
Luftforstøving	25 – 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700 – 68063
Airless / Airmix	55 – 60 sek. DIN-cup 4 mm	0700 – 68063
Penselen	Ufortynnet	

Tørketid:

	Tørketid	Lagtykkelse – Tørr lakk
Støvtørr	1 time ved 20°C	30 – 50 µm
Berøringstørr	4 timer ved 20°C	30 – 50 µm
Kan overmales etter	4 timer ved 20°C	30 – 50 µm
Lakkboks	30 min. ved 80°C	30 – 50 µm

Systembeskrivelse:

		Lagtykkelse
Primer	2 x EFAmetal Maskinprimer 0102	60 µm
Lakk	1 x EFAmetal Maskinmalje 0130	30 µm

Ovennevnte system oppfyller kravene til korrosjonsklasse C 2 i henhold til ISO 12944.

Anbefalt lagtykkelse Våtfilm : 65 µm Tørrfilm : 30 µm

Dekkflate Teoretisk: 15 m² / ltr.

Lagring:	Lagres tørt og kjølig
Holdbarhet:	24 mnd. i uåpnet emballasje
Rengjøring:	Sprøyteutstyr kan rengjøres med syntetisk tynner 0700-68063
Nyanser:	Se fargekart for utvalg av forskjellige standardfarger. Maskinmalje kan fremstilles i farger etter ønske.

Anmerkninger:

Ønskes en raskere tørketid, og bedre kjemikaliebestandighet kan det tilsettes maks. 10 % Efadur Herdelakk 0455 79139. Etter at Efadur Herdelakk er blandet med Maskinmalje, må produktet brukes innen 8 timer. MERK FØLGENDE! Blandingen kan ikke påføres med rulle!

Dette datablad er basert på vår viten i dag og er ment som en generell orientering om vårt produkt og dets egenskaper. Det skal derfor ikke oppfattes som noen rettslig garanti for produktets egenskaper eller egnethet til en konkret oppgave. Våre produkters kvalitet garanteres i henhold til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk