

## TEKNISKT DATABLAD

SV

### Produktnamn:

## EFAmetal Maskinemalj 0130

**Varutyp:** Färg baserad på alkydharts

**Användning:** Täckmålning av lantbruksmaskiner, traktorer, entreprenadmaterial, containers, stålkonstruktioner m.m.

**Egenskaper:** Höglack och robust färg, som också ger en utmärkt ljusåktighet, väder och vattenbeständighet

**Torrämne:** 62 % vikt 47 % volym

**Förbehandling:** Sandblåstring till SA 2½ eller kemisk förbehandling i förhållande till ISO 8501-1 samt t.ex. användande av EFAmetal Maskinprimer 0102.

### Applicering:

<b>Metod:</b>	<b>Rekommenderad viskositet:</b>	<b>Förtunnare:</b>
Sprutmålning	25-30 DIN-cup 4 mm	0700 68063
Airless/Airmix	55-60 DIN-cup 4 mm	0700 68063
Pensel och roller	Oförtunnad	

### Torkning:

	<b>Torktid:</b>	<b>Lagertjocklek – torrilm:</b>
Dammtorr	1 timme 20°C	30 - 50 µm
Övermålningsbar	4 timmar 20°C	30 - 50 µm
Forcerad torkning	30 min. 80°C	30 - 50 µm

<b>Systembeskrivning:</b>	Primer:	2 x EFAmetal Maskinprimer 0102	60 µm
	Täckfärg:	1 x EFAmetal Maskinemalj 0130	30 µm

**Rekommenderad lagertjocklek:** Vattenfilm: 65 µm Torrilm: 30 µm

**Färgåtgång:** Teoretiskt: 15 m<sup>2</sup>/l.

**Lagring:** Lagras torrt och kallt

**Hållbarhet:** 24 månader i oöppnad förpackning

**Rengöring:** Målarverktyg kan rengöras med Mineralsk Terpentin 0700 79120

**Observera:** Maskinemalj kan erbjudas i kulör enligt önskan, tack vare vårt unika toningssystem. Önskas en snabbare torktid kan max. 10 % Efadur Härdlack 0455 79139 tillsättas. EFAtop H2O Emalj serie 0551 är vårt vattenbaserade alternativ.

därför inte uppfattas som en rättslig garanti för produktens egenskaper eller lämplighet för en viss uppgift. Våra produkters kvalitet garanteras i enlighet med våra vanliga försäljnings- och leveransvillkor.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)