

TEKNISKT DATABLAD

SV

Produktnamn:

Esbjerg Järn Färg 0132

Varutyp: Färg baserad på alkydharts.
Produkten kan förtunnas med mineralisk terpentin.

Användning: Denna produkt är för metallytor inom- och utomhus.

Egenskaper: Höglansig, robust yta med utmärkt hållbarhet utomhus.

Torrämne: 53 % vikt 47 % volym

Förbehandling: Botten rengörs noggrant för olja, fett, smuts och lössittande färg. Gammal färg skall mattslipas. Korrosionsskydd uppnås genom att förhandla med Esbjerg Maskin Primer, serie 0102.

Applicering:

Metod:	Rekommenderad viskositet:	Förtunnare:
Sprutmålning	25-30 DIN-cup 4 mm	0700 68063
Airless/Airmix	55-60 DIN-cup 4 mm	0700 68063
Pensel och roller	Oförtunnad	

Torkning:

	Torktid:	Lagertjocklek – torrfilm:
Dammtorr	1 timme 20°C	30 - 50 µm
Klibbfri	4 timmar 20°C	30 - 50 µm
Övermålningsbar	4 timmar 20°C	30 - 50 µm

Systembeskrivning:	Primer:	1x Esbjerg Maskinprimer 0102	60 µm
	Täckfärg:	1x Esbjerg Järn Färg 0132	30 µm

Rekommenderad lagertjocklek: Vattenfilm: 100 µm Torrfilm: 50 µm

Färgåtgång: Teoretiskt: 10 m²/l.

Lagring: Lagras torrt och kallt

Hållbarhet: 24 månader i oöppnad förpackning

Rengöring: Målarverktyg kan rengöras med Mineralsk Terpentin 0700 79120

Observera: Esbjerg Järn Färg, serie 0132 kan erbjudas i kulör enligt önskan.

Detta datablad baseras på våra kunskaper i dag och är avsett som en allmän orientering om vår produkt och dess egenskaper. Det ska därför inte uppfattas som en rättslig garanti för produktens egenskaper eller lämplighet för en viss uppgift. Våra produkters kvalitet

garanteras i enlighet med våra vanliga försäljnings- och leveransvillkor.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk