

Efadeck® Original, serie 0451

Slidstærk og kemikaliebestandig industri gulvmaling

PRODUKTFAKTA

Type:	Opløsningsmiddelholdig polyurethangulvmaling.
Emballagestr.:	5 l / 6,8 kg eller 20 l / 27 kg.
Rækkeevne:	6 m²/l.
Tørretid:	Brugstør efter 12-16 timer v/20° C.
Påføring:	Pensel eller rulle.
Anvendelse:	Betongulve indendørs.
Velegnet til:	Garager, værksteder og lagerrum o.lign.
Farver:	Grå.
Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.



BESKRIVELSE

Efadeck® Original anvendes til overfladebehandling af indendørs betongulve, hvor man ønsker en stærk, støvfri overflade med god kemikalieresistens. Dette produkt er udviklet til professionelt brug. Efadeck® Original er en én-komponent, fugtighedshærdende gulvmaling på basis af polyurethan.

Egenskaber:

Stor slidstyrke, god vand- og kemikaliebestandighed. Slidstyrken målt efter Taber-abraser (ASTM D 4060-84): 38,7 mg/1000 omdr. Malingen tåler spild af benzin, motorolie, diesel, spildolie, og bremsevæske. Batterisyre skal dog tørres op med det samme ved spild.

Forbehandling:

(Ubehandlet Gulv): Gulvet SKAL være RENT og TØRT - max. 10 % fugtighed. Er gulvet vingeglattet, så overfladen er meget tæt, anbefales en grundig slibning. Curing-behandlede eller forseglede gulve kan ikke behandles med Efadeck® Original på grund af dårlig vedhæftning. Test evt. overfladen ved at afsætte vanddråber på gulvet. Dannes der "perler" på overfladen, er gulvet for tæt og skal slibes. Efter slibning testes med vanddråber igen.

Arbejdsbeskrivelse:

Gulvet grundes med Efadeck® Original, serie 0451, fortyndet med 30% Syntetisk Fortynder, 0700-68063. Grundingen arbejdes bedst ned i gulvet med en kost. Efter min. 6 og max. 24 timers tørring påføres Efadeck® Original, serie 0451, ufortyndet. Hvis der går over 24 timers tørring, kan man risikere at toplaget ikke vil binde på grundingen. I dette tilfælde anbefales at male med en fortyndet udgave (ca. 10-30 %) af Efadeck® Original, serie 0451 eller slibe gulvet. Sørg for effektiv udluftning både ved påføring og under hele tørringen. Ved manglende udluftning kan man risikere, at gulvet bliver mat og derved vanskeligere at holde rent. Et evt. 3. lag påføres efter min. 12-16 timer eller max. 2 døgn.

OBS! Forsøg under påføring at undgå overlap, da dette kan give nuanceforskelle.

OBS! Ved flydebeton/vibreringsfrit beton eller flydespartel, skal der fortyndes med 50 % Syntetisk Fortynder 0700 68063 ved 1. lag og 30 % ved 2. lag. Slutlaget påføres ufortyndet.

OBS! Sørg for effektiv udluftning både ved påføring og under hele tørringen. Ved manglende udluftning kan man risikere, at gulvet bliver mat og derved vanskeligere at holde rent.

OBS! Det er vigtigt at sikre sig, at al malingen, der skal bruges til gulvet har samme batch nr. - ellers blandes spandene inden brug.

Genopfriskning af gammelt gulv behandlet med Efadeck® Original: Løstsiddende Efadeck® Original fjernes. Herefter afrenses gulvet med Efadeck® Grundrens 10 % opløsning og efterskylles grundigt med rent vand. Evt. bare pletter grundes med Efadeck® Original, serie 0451 fortyndet med 30 % Syntetisk Fortynder 0700 68063. Derefter males gulvet med 1-2 gange Efadeck® Original ufortyndet - se "Arbejdsbeskrivelse".

Genopfriskning af gammelt evt. malet gulv: Kontakt venligst vor tekniske afdeling for råd og vejledning.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

