

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

Efalyn 0120

Type:	Maling på basis af styrenmodificeret alkyd.
Anvendelse:	Dækmaling til stålkonstruktioner og containere.
Egenskaber:	Meget hurtigtørrende emalje med god glans. Primer anbefales for at opnå en god vedhæftning og korrosionsbeskyttelse.
Tørstof:	53 % vægt 42 % volumen
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. grunding med Maskinprimer serie 0100.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	25 - 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	50 - 55 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063

Produktet er indstillet til elektrostatisk sprøjtning.

OBS! Hvis Efalyn serie 0120 skal påføres 2 gange, skal dette gøres inden 4 timer eller efter 4 døgn.

Overholdes dette interval ikke kan man risikere opkogning.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	1 time 20 °C	30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 95 µm Tørfilm: 40 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/litr.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Syntetisk Fortynder 0700-68063.

Bemærkninger: Serie 0120 er ikke velegnet til påføring ovenpå Shopprimer, serie 0200 eller Maskinprimer serie 0102.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk