

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

Træ & Metal glans 50 0131

Type:	Maling på basis af alkydharpiks.
Anvendelse:	Anvendes indendørs på træværk såsom paneler, døre, karme, vinduer og træmøbler samt grundet jern og metal. Udendørs på grundet jern og metal.
Egenskaber:	Giver en særlig flot og jævn overflade.
Tørstof:	53 % vægt 47 % volumen
Forbehandling:	Emnet afrenses grundigt med Efadeck Grundrens. Gammel maling skal matslibes.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overmales efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	30 - 50 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 9 m²/ltr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk