

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Cementgulvmaling 0161

Type:	Terpentinfortyndbar gulvmaling på basis af urethanalkyd.
Anvendelse:	Overfladebehandling af cement- og trægulve.
Egenskaber:	Robust og slidstærk gulvmaling med fremragende vedhæftning og vandbestandighed.
Tørstof:	61 % vægt 48 % volumen
Forbehandling:	Bunden renses omhyggeligt for olie, fedt, snavs og evt. løstsiddende maling. Ubehandlede gulve grundes med Efadeck® Alkyd Gulvmaling fortyndet med 20 % mineralisk terpentin.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	
Rengøring af maleværktøj og evt. fortynding kan foretages med mineralisk terpentin.		

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Brugstør	3-4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Gennemtør	2 døgn 20 °C	30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 85 µm	Tørfilm: 40 µm
Rækkeevne:	Teoretisk: 12 m²/ltr.	

Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralisk terpentin 79120.
VOC forklaring:	Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/ Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA Underkategorien som produktet tilhører:(X) EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY) Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

Bemærkninger:	Efadeck® H2O Gulvmaling serie 0567 er vort vandfortyndbare alternativ.
---------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk