

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Pejsemaling 0221 - 03430

<b>Type:</b>	Maling på basis af siliconeharpiks, varmfaste pigmenter og teflon.
<b>Anvendelse:</b>	Ved højere temperaturer vil overfladen blive mattere og farven mere grålig. Overfladebehandling af brændeovne, pejse m.m. som kan blive udsat for høje temperaturer. Produktet er specielt beregnet til brug ved spjæld m.m. for at forbedre glideevnen.
<b>Egenskaber:</b>	Mat overflade, som giver en god slidstyrke m.m. Varmebestandig op til 250° C uden kulør- og glansændring. Produktet tåler dog temperaturer op til 600°; hvor en mindre kulørændring må påregnes.

**Tørstof:** 52 % vægt 33 % volumen

**Forbehandling:** Overfladen skal være fri for fedt, olie og rust.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	25 - 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	30 min. 20 °C	15 - 25 µm
Berøringstør	1 time 20 °C	15 - 25 µm
Gennemhærdet	1 time 200 °C	15 - 25 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 45 µm Tørfilm: 15 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 22 m<sup>2</sup>/litr.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)