

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Bordpladeolie 0231

Type:	Bordpladeolie på basis af rene naturolier.
Anvendelse:	Anvendes på ubehandlet eller ludbehandlet træ, på bordplader, møbler m.m. hvor man ønsker at give træet en smuk gylden glød med FAXE Bordpladeolie Natur eller en smuk hvidskuret overflade med FAXE Bordpladeolie Hvid. Til køkkenbordsplader er det vigtigt at anvende FAXE Køkkenbordsolie, som opfylder kravene til fødevarekontaktmateriale.
Egenskaber:	FAXE Bordpladeolie er specielt udviklet til nem behandling og pleje af bordplader, møbler o.lign. der skal være vandafvisende og slidstærke.

Tørstof:	86 % vægt	83 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	1. Vask træet med FAXE Trærens 2. Når træet er tørt slibes med fint sandpapir korn 180
-----------------------	---

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Olieabsorberende klude	Ufortyndet	-

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	8 timer 20 °C	-
Gennemhærdet	5-7 døgn 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Til hvidpigmenteret overflade vælges FAXE Bordpladeolie Hvid og til naturfarvet vælges FAXE Bordpladeolie Natur

1. Påfør olien og lad den suge ind i træet i 15 min. Tør grundigt efter med rene, tørre bomuldsklude så der ikke ligger olie tilbage på overfladen og lad træet tørre i 8 timer
2. Skal bordpladen have ekstra høj finish mellemslibes med korn 240 efterfulgt af et meget tyndt lag olie
3. Poler overfladen med tør bomuldsklud og lad træet tørre i 8 timer før ibrugtagning.

Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin.
Bemærkninger:	Undgå snavs og fugt på bordpladen de første 5-7 dage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk