

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### FAXE Terrasseolie 0268

<b>Type:</b>	Træolie med indhold af planteolie, lysægte pigmenter og aktive stoffer.
<b>Anvendelse:</b>	Behandling og renovering af rengjorte træterrasser og havemøbler af træ.
<b>Egenskaber:</b>	Beskytter mod vejrliget og giver træet en vandafvisende overflade. Samtidig bibeholdes træets naturlige glød og farve. Indeholder UV-absorber, som effektivt beskytter mod sollysets nedbrydning.

**Tørstof:** 41 % vægt 38 % volumen

**Forbehandling:** Træet rengøres for snavs og evt. belægninger med FAXE Terrasserens.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	-

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Hvis der anvendes flere spande, blandes disse inden brug. Efter 15 minutters tørring aftørres evt. overskydende olie. Stærkt sugende træ behandles flere gange.

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Udhærdet	36 timer 20 °C	-

**Rækkeevne:** Teoretisk: 10 m<sup>2</sup>/litr.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin.

**VOC forklaring:** Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/ Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA  
Underkategorien som produktet tilhører:(X)  
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)  
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ  
For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

**Bemærkninger:** Oliebehandlingen skal ske i tørvejrs og ikke i stærkt sollys. Temperatur mellem 15 og 25°C. Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)