

## Technisches Datenblatt

**de**

Handelsname:

### FAXE Aussenöl 0279

<b>Typ:</b>	Aussenöl auf Basis von Pflanzenöl, aktive Stoffen und Lichtbeständige Pigmente.
<b>Verwendung:</b>	FAXE Aussenöl wird für die Behandlung und Renovierung von Gartemöblen aus Holz verwendet. FAXE Aussenöl ist auch für Behandlung von Fenster, Türen und Terrassen aus Holz geeignet.
<b>Eigenschaften:</b>	FAXE Aussenöl schützt das Holz vor Witterungseinflüssen. Die Pigmente unterstützen die Eigenfarbe des Holzes und verhindern das vorzeitige Ausbleichen. Struktur und Zeichnung des Holzes bleiben dabei erhalten. FAXE Aussenöl verfügt über einen wirksamen UV-Schutz.
<b>Vorbehandlung:</b>	Holzmöbeln, Terrassen, Fenster und Türen mit FAXE Aussenholzreiniger säubern und danach trocknen lassen. Bei starker Verschmutzung und Verwitterung empfehlen wir eine Tiefreinigung mit FAXE Holzentgrauer 1 und 2. Vorsicht bei neuen exotischen Holzarten wie Teak, Maghoni, Meranti, Nyatoh und andere, die natürliche Öle enthalten, wo man zuerst mit FAXE Aussenreiniger das Holz reinigt und danach ölt.

**Auftragsmethoden:**

<b>Auftragsmethode:</b>	<b>Empfohlene Viskosität:</b>	<b>Verdüner:</b>
Pinsel	Unverdünnt	-
Ölsaugende Tücher	Unverdünnt	-
Handschrubber	Unverdünnt	-

**Trocknung:**

	<b>Trockenzeit:</b>	<b>Schichtdicke - Trocken Film:</b>
Griffest	24 Stunden 20 °C	

**Systembeschreibung:**

- \* Den Gebindeinhalt vor und während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen, um ein gleichmäßiges Aussehen zu erreichen.
- \* Das Öl gleichmäßig aufstreichen und Ca. 15 Minuten einziehen lassen. Stark saugendes Holz, mehrfach ölen.
- \* Öl mit einem Handschrubber in Faserrichtung des Holzes einreiben.
- \* Eventuell überflüssiges Öl mit Tüchern abnehmen

<b>Ergiebigkeit:</b>	Theoretisch: 10 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Lagerung:</b>	Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.
<b>Haltbarkeit:</b>	24 Monate in geschlossenen Eimern.
<b>Auftragstemperatur:</b>	Bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder Hitze arbeiten. Verarbeitungstemperatur Min. 15°C.
<b>Reinigung:</b>	Werkzeug mit Lackbenzin reinigen.
<b>Bemerkungen:</b>	Die Oberfläche ist nach 1-2 Tagen je nach Witterung hart und belastbar. Zu dieser Zeit vor Wasser schützen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkten und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)