

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**H2O Shopprimer 0561**

<b>Type:</b>	Vandfortyndbar primer på basis af polymerisationsharpiks.
<b>Anvendelse:</b>	Korrosionshindring af alle slags metaller før montage, især hvor der senere skal svejses.
<b>Egenskaber:</b>	Meget hurtig tørring og god vedhæftning til aluminium og galvaniseret stål.
<b>Tørstof:</b>	50 % vægt      35 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	50-60 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Airless/Airmix	Ufortyndet	
Pensel og rulle	Ufortyndet	

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	20 - 30 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	20 - 30 µm
Kan overlakeres efter	30 min. 20 °C	20 - 30 µm

**Systembeskrivelse:**

Primer	1x H2O Shopprimer 0561	30 µm
Dæklak	1x H2O Emalje 0551	30 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 85 µm      Tørfilm: 30 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 12 m<sup>2</sup>/ltr.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Bemærkninger:** Tørretiden forlænges af lav temperatur og / eller høj luftfugtighed. Bør ikke påføres ved temperaturer under 15° C og / eller over 75 % relativ fugtighed.

H2O Shopprimer serie 0561 er varmefast op til 400° C. Der må dog forventes en gulning undtaget ved sort.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)