

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Arsinol H2O Primer 0572

<b>Type:</b>	Vandfortyndbar træbeskyttelsesmiddel på basis af planteolie og aktive stoffer.
<b>Anvendelse:</b>	Arsinol H2O Primer anvendes som grunder under vandfortyndbare træbeskyttelser som f.eks. Arsinol H2O serie 0575. Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum.
<b>Egenskaber:</b>	Arsinol H2O Primer giver beskyttelse og hindrer udtørring af træet.
<b>Tørstof:</b>	23 % vægt      23 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Træværk rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Træet skal være helt tørt (max. 15 % fugt) før det træbeskyttes. Evt. belægninger kan fjernes med FAXE Terrasserens 0580 99300.

#### Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	-

Evt. fortynding kan foretages med vand.

Arbejd altid vådt i vådt, d.v.s. gør et eller to brædder færdige i fuld længde, så undgås synlige overlapninger.

Arsinol H2O Primer skal omrøres før og under brug.

#### Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	6-8 timer 20 °C	-
Kan overmales efter	24 timer 20 °C	-

#### Systembeskrivelse:

Grunding:  
Arsinol H2O Primer 0572

Slutbehandling:  
Arsinol H2O 0575

<b>Anbefalet lagtykkelse:</b>	Vådfilm: 90 µm	Tørfilm: 20 µm
<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 10 m <sup>2</sup> /litr.	

<b>Lagring:</b>	Ved temperaturer over 5° C.
<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Maleværktøj kan rengøres med vand.
<b>Nuancer:</b>	For udvalget af forskellige standard farver se farvekort.
<b>VOC forklaring:</b>	For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten. Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/ Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA Underkategorien som produktet tilhører:(X) EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY) Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

**Bemærkninger:** Arsinol H2O Primer må ikke påføres i tåget og fugtigt vejr eller ved temperaturer under 10° C.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**