

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

EFAdeck® EP 404 Transparent

Type: 2 komponent epoxybelægning, der er klar. Blandes før brug med EFAdeck® EP 404 Hærder.

Anvendelse: Klar Epoxy til beton. Kan anvendes, hvor man ønsker et "New York" gulv.

Egenskaber: Hård og glat overflade, som er rengøringsvenlig. Ekstrem god kemikalieresistens og slidstyrke.

Tørstof: 100 % vægt 100 % volumen Brugsklar blanding: Ja

Forbehandling: Undergrunden skal være ren og støvfri. Evt. grunding foretages med EFAdeck® EP 404 Transparent fortyndet med sprit.

Påføring:

Metode
Spartel

Anbefalet viskositet
Ufortyndet

Fortyndere

BLANDINGSFORHOLD:
Blandes med EFAdeck EP 404 Hærder i forholdet 2,5 : 1 (vægt)

POTLIFE:
20-30 minutter ved 20°C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	8 timer 20 °C	300 µm
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	300 µm
Gennemhærdet - lav temperatur	2 uger 10 °C	300 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 300 µm Tørfilm: 300 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 3 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med Universalfortynder 0700-68013.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk