

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

FAXE Boliglak 525

Type:	Vandbaseret selvhærdende akryl lak.
Anvendelse:	Til ubehandlede og tidligere lakerede trægulve, hvor man ønsker en slidstærk overflade, som er nem at vedligeholde. Det anbefales at påføre 3 lag FAXE Boliglak for optimal slidstyrke. Max. 2 lag pr. dag. Kan også anvendes som grundlak under andre lakker fra FAXE.
Egenskaber:	FAXE Boliglak er vandbaseret og meget holdbar. Lakken giver en god slidstyrke og gør træet meget nemt at rengøre. FAXE Boliglak anvendes til lakering af alle typer trægulve, hvor der stilles høje krav til slidstyrken. FAXE Boliglak har en fremragende bestandighed overfor spild af diverse mad- og drikkevarer.

Tørstof:	30 % vægt	26 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	<ol style="list-style-type: none">1. Rengør først træet med trærens, og herefter skal træet tørre helt.2. Er træet tidligere lakeret skal det slibes, så overfladen fremstår mat.3. Ønskes et hvidligt udseende anvendes max. 5 % combicolor hvid.4. For at kontrollere vedhæftning og farvetonen, anbefales det at foretage en prøve.5. FAXE Boliglak omrystes grundigt før og efter brug.6. Påfør lakken med pensel, fin mohairrulle, malepude eller sprøjte i et jævnt lag.7. Overlakering foretages, når første lag er tørt efter ca. 2 timer ved 20° C. Husk mellemslibning med korn 180.8. Lakken skal påføres ved min. 15° C. Ved høje temperaturer over 25° C og lav luftfugtighed forkortes tørretiden væsentligt og der kan her med fordel tilsættes 5 % ekstra vand til lakken.
-----------------------	---

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	
Sprøjtning	Ufortyndet	

Tørring:

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Gennemhærdet	4-6 timer 20 °C	
	1 uge 20 °C	

Systembeskrivelse:

Det anbefales at påføre 3 lag FAXE Boliglak for optimal slidstyrke.

Ved slitage: Se under forbehandling punkt 2.

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /litr.
-------------------	-------------------------------------

Lagring:	Opbevares ved temperaturer over 10° C.
-----------------	--

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Rengøring:	Værktøj rengøres i vand. RENGØRING AF GULVET: Den daglige rengøring er blot støvsugning, når træet trænger, vaskes det nemt med FAXE GOLak pleje.
-------------------	---

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk