

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

FAXE 2K Invisilak 519

Type:	Vandbaseret to-komponent polyuretan lak
Anvendelse:	Til ubehandlede og tidligere lakerede trægulve, hvor man ønsker en flot mat og slidstærk overflade, som er nem at vedligeholde.
Egenskaber:	FAXE 2K Invisilak er en unik vandbaseret og meget holdbar to-komponent lak, baseret på ren polyuretan dispersion og isocyanat hærder. Produktet er meget mat og giver et indtryk af, at gulvet er ubehandlet efter lakering.
Tørstof:	32 % vægt 28 % volumen Brugsklar blanding: Ja
Forbehandling:	1. Rengør først træet med trærens, og herefter skal træet tørre helt. 2. Er træet tidligere lakeret skal det slibes, så overfladen fremstår mat.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	-
Sprøjtning	Ufortyndet	-

2-Komp. Produkter:

PART B	Blandingsforhold (volumen)	Potlife
0610 20028	9 : 1	3 timer 20 °C

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	4-6 timer 20 °C	-
Gennemhærdet	1 uge 20 °C	-

Systembeskrivelse:

1. FAXE 2K Invisilak PART A omrystes grundigt før tilsætning af PART B.
2. Tilsæt PART B og ryst dunken grundigt i 1 min.
3. Lad blandingen hvile i 5-10 minutter og rysten dunken igen i 1 min. Lakken er herefter klar til anvendelse.
4. Ønskes et hvidligt udseende anvendes max. 5 % combicolor hvid.
5. For at kontrollere vedhæftning og farvetonen, anbefales det at lave et prøvefelt.
6. Påfør lakken med pensel eller rulle.
7. Overlakering foretages, når første strøg er tørt efter ca. 4-6 timer ved 20° C. Husk mellemslibning med korn 180.
8. Lakken skal påføres ved min. 18° C og 50 % RH. Ved højere temperaturer og lavere luftfugtighed forkortes tørretiden, og i disse tilfælde kan der med fordel tilsættes ca. 5 % ekstra vand til det blandede produkt.
9. Der må maksimalt påføres to lag på én dag.

Det anbefales at påføre mindst 2 lag FAXE 2K Invisilak for optimal slidstyrke.

Ved slitage: Se under forbehandling punkt 2.

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /litr.
Lagring:	Opbevares ved temperaturer over 10° C.

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Værktøj rengøres i vand. RENGØRING AF GULVET: Den daglige rengøring er blot støvsugning, når træet trænger, vaskes det nemt med FAXE GOLak pleje.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk