

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Arsinol® Træbeskyttelse 0576

Type:	Vandfortyndbar træbeskyttelse på basis af Acryl og Alkyd.
Anvendelse:	Vandfortyndbar let thixotrop dækkende træbeskyttelse til overfladebehandling af træværk. Velegnet, hvor der ønskes farveskift uden at træstrukturen sløres. Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum.
Egenskaber:	God vedhæftning til træ, udendørs holdbar. Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Tørstof: 44 % vægt 35 % volumen

Forbehandling: Snavset træværk rengøres med stiv kost. Træet skal være tørt før videre behandling. (max fugtighedsindhold 10-15 %). Træværk med ind sugning forbehandles med Arsinol®, transparent 0170 inden færdigmaling med 3 gange Arsinol® Træbeskyttelse 0576. Endetræ mættes omhyggeligt med Arsinol® Transparent 0170 inden videre færdigmaling. Vær opmærksom på at der skal påføres fyldige lag. Harpiks og knaster kan affedtes med Universalfortynder 0700 68013.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	-
Bemærk		

Fugtindholdet i vinduer skal være 12 +/- 3% i fritstående træværk og ventileret beklædning max. 18%.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	2-4 timer 20 °C	-
Kan overlakeres efter	24 timer 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Vedligehold:
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt og blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med Universalfortynder 0700 68013
Områder med overfladebelægninger behandles med FAXE Terrasserens. Områder med bart træ forbehandles med Arsinol® Transparent 0170.
Færdigmaling med 2-3 gange Arsinol® Træbeskyttelse 0576.

Rækkeevne: Teoretisk: 8 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.
Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

Bemærkninger: Arsinol® Træbeskyttelse 0576 må ikke påføres i tåget og fugtigt vejr eller ved temperaturer under 10° C.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk