

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**FAXE 2K Gulvlak 0574****Type:** Vandbaseret 2K gulvlak.**Anvendelse:** Til ubehandlede og tidligere lakerede trægulve, hvor man ønsker en særdeles slidstærk overflade, som er nem at vedligeholde. Første påføring kan eventuelt udføres med FAXE Gulvlak, efterfulgt af 2 lag med FAXE 2K Gulvlak.**Egenskaber:** FAXE 2K Gulvlak er vandbaseret og meget holdbar. Lakken giver en uovertruffen slidstyrke og gør træet meget nemt at rengøre. FAXE 2K Gulvlak anvendes til lakering af meget trafikerede områder, hvor der stilles ekstra store krav til slidstyrken. FAXE 2K Gulvlak har en fremragende bestandighed overfor spild af diverse mad- og drikkevarer.**Tørstof:** 32 % vægt 28 % volumen**Forbehandling:**

1. Rengør først træet med trærens, og herefter skal træet tørre helt.
2. Er træet tidligere lakeret skal det slibes, så overfladen fremstår mat.
4. For at kontrollere vedhæftning og farvetonen anbefales det at foretage en prøve.
5. FAXE 2K Gulvlak blandes med hærder og omrystes grundigt før og efter brug.
6. Påfør lakken med pensel, fin mohairrulle, malepude eller sprøjte i et jævnt lag.
7. Overlakering foretages, når første lag er tørt efter ca. 2 timer ved 20° C. Husk mellemslibning med korn 180.
8. Lakken skal påføres ved min. 15° C. Ved høje temperaturer over 25° C og lav luftfugtighed forkortes tørretiden væsentligt og der kan her med fordel tilsættes 5 % ekstra vand til lakken.

**Påføring:****Metode**

Pensel og rulle

Sprøjtning

Malepude

**Anbefalet viskositet**

Ufortyndet

Ufortyndet

Ufortyndet

**Fortyndere****2-Komp. Produkter:****PART B**

0610 20028

**Blandingsforhold (volumen)**

9 : 1

**Potlife**

3 timer 20 °C

**Tørring:**

Brugstør

Gennemhærdet

**Tørretid:**

4-6 timer 20 °C

1 uge 20 °C

**Lagtykkelse - tør film:****Systembeskrivelse:**

Det anbefales at påføre 3 lag FAXE 2K Gulvlak for optimal slidstyrke.

Ved slitage: Se under forbehandling punkt 2.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 10 m<sup>2</sup>/litr.**Lagring:** Opbevares ved temperaturer over 10° C.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Værktøj renses med vand.**RENGØRING AF GULVET:**

Den daglige rengøring er blot støvsugning, når træet trænger, vaskes det nemt med FAXE GOLak pleje.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**