

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

FAXE Special Lud 0288**Type:** Lud på basis af natriumhydroxid.**Anvendelse:** FAXE Special Lud anvendes primært på ubehandlede eller nyafslebne gulve, hvor en speciel overflade ønskes. På egetræ, hvor en røget eller indfarvet farvetone ønskes eller på nåletræ, hvor det naturlige udseende foretrækkes.**Egenskaber:** FAXE Special Lud hindrer gulningsprocessen for ubehandlet fyr, gran, pitchpine m.m. og skaber en ændring i farven for specielt gammelt og udpint træ. Træets struktur vil afhængig af hvilken type kernetræ, blive fremhævet. FAXE Special Lud vil på f.eks. Eg give et patineret og røget udseende.**Tørstof:** 3 % vægt 3 % volumen**Forbehandling:** Træet skal slibes med en rød polerpad eller slibenet. Overfladen skal være ren og tør. Snavsede træflader renses først grundig med FAXE Trærens.**Påføring:****Metode**

Nylonpensel

Syrefast rulle

Anbefalet viskositet

Ufortyndet

Ufortyndet

Fortyndere**Tørring:**

Brugstør

Tørretid:

5 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:**Systembeskrivelse:**

Arbejdsvejledning:

1. Luden påføres nemt i et jævnt lag med pensel eller rulle i træet længderetning. Overlapninger udjævnes, mens træet endnu er vådt.
2. Ønskes et mere intenst udseende, påføres yderligere et lag, når første lag er tørt.
3. Slib træet igen let med en rød polerpad eller slibenet når træet er tørt.

Efterbehandling:

Efterbehandlingen afhænger af brugen. Til stærkt trafikerede arealer anbefales en efterbehandling med FAXE Træolie eller FAXE Prestige Olie. Til et robust og naturligt Skandinavisk udseende anbefales FAXE Gulvsæbe.

Efterbehandling: Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Oliepleje eller FAXE Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærens og efterbehandles med FAXE Plejeolie eller FAXE Gulvsæbe.

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/litr.**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Værktøj renses med vand.**Nuancer:** FAXE Special Lud er uden pigmenter. For at tilføre farve i samme behandling blandes op til 10 % FAXE Combicolor i ønsket nuance.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk