

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**FAXE Holzbodenöl 0276**

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>       | Træolie på basis af forædlede vegetabilske olier, linolie og evt. titanhvid.                                               |
| <b>Anvendelse:</b> | FAXE Holzbodenöl anvendes til ubehandlet eller ludbehandlet massiv træ og parketgulve.                                     |
| <b>Egenskaber:</b> | Træet bliver smudsafvisende og slidstærkt. FAXE Holzbodenöl tørrer hurtigt og er også velegnet til professionelle brugere. |

FAXE Holzbodenöl giver en god skridsikkerhed. Skridsikkerheden er målt ved friktionstest GMG-200. Bedømmelse: 0,66 (Baua: Safe, low likelihood of falling).

|                 |           |              |
|-----------------|-----------|--------------|
| <b>Tørstof:</b> | 47 % vægt | 41 % volumen |
|-----------------|-----------|--------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forbehandling:</b> | Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med Faxe Intensivreiniger. En forbehandling med FAXE Intensivreiniger forbedrer kvaliteten af olieoverfladen og intensiverer farvevirkningen. Arbejdstemperatur min. 18°C.<br>Store arealer bearbejdes i sektioner af ca. 10-15 m². |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Påføring:**

| Metode                 | Anbefalet viskositet | Fortyndere |
|------------------------|----------------------|------------|
| Hvid Gummiskraber      | Ufortyndet           | -          |
| Polerrondel hvid       | Ufortyndet           | -          |
| Polermaskine           | Ufortyndet           | -          |
| Olieabsorberende klude | Ufortyndet           | -          |

FAXE Holzbodenöl kan påføres med håndkraft ved mindre arealer eller vha. maskine ved større arealer.

**Tørring:**

|                       | Tørretid:     | Lagtykkelse - tør film: |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Kan belastes skånsomt | 5 timer 20 °C |                         |
| Gennemhærdet          | 7 døgn 20 °C  |                         |

**Systembeskrivelse:****Behandling:**

- Indholdet kommes direkte i en spand og omrøres omhyggeligt før og under brug.
- Olien påføres i et jævnt lag. Olien skal ligge blank og våd på træet i 10-15 min. Tørrer overfladen ud, tilføres mere olie.
- Overskydende olie skrubes med hvid gummiskraber og tilsættes frisk olie og bruges til det næste areal.
- Den "skrabe" overflade poleres med en polerskive og olierester tørres af med en olieabsorberende klud.
- For en perfekt finish efterpoleres overfladen med en polerrondel og lidt olie (5-10ml/m²)
- Efter nogle timer kan gangarealer beskyttes med gulvpap. Gulvet kan herefter nænsomt tages i brug. Indtil olien er fuldstændig gennemhærdet skal gulvet beskyttes mod vand.

**Efterbehandling:**

Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsuger. Til rengøring anbefales FAXE Holzbodenseife eller Objektseife. Ved højere krav til farve og glans anvendes FAXE Aktivpflege. Til renovering rengøres overfladen med FAXE Intensivreiniger og efterbehandles med FAXE Pflegeöl eller Pflegepaste.

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Rækkeevne:</b>  | Teoretisk: 13 m²/ltr.                          |
| <b>Lagring:</b>    | Frostfrit, køligt og tæt tillukket.            |
| <b>Holdbarhed:</b> | 24 måneder i uåbnet emballage.                 |
| <b>Rengøring:</b>  | Maleværktøj kan rengøres med FAXE Ölverdünner. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemærkninger:</b> | Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**