



TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Special Lud THIX NY 0229

Type:	Lud produkt, baseret på basisk amin.		
Anvendelse:	FAXE Special Lud anvendes på ubehandlet egetræ, hvor en speciel overflade ønskes. På egetræ giver FAXE Special Lud THIX NY en røget farve.		
Egenskaber:	FAXE Special Lud THIX NY påvirker egetræ, så det får et patineret og røget udseende. Træets struktur vil afhængig af hvilken type kernetræ, blive fremhævet. Behandlingen har en god farvestabilitet.		
Tørstof:	7 % vægt	7 % volumen	
Forbehandling:	Træet skal være slebet, rent og tørt.		

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	5 timer 20 °C	15 - 30 gram / m ²

Systembeskrivelse:

- 1x FAXE Special Lud THIX NY med mosgummivalse.
- 1x børstning (mens luden er våd)
- Tørring
- Efterbehandling:
- 1x FAXE HS Industri Olie eller 1x FAXE Oxi. Industriolie

Efterbehandling: Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Oliepleje eller FAXE Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærens og efterbehandles med Faxe Plejeolie eller en af Faxe's Olier

Rækkeevne:	Teoretisk:	10 m ² /ltr.
Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.	
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.	
Rengøring:	Værktøj renses med vand.	

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk