

TEKNISKT DATABLAD

SV

Produktnamn:

EFAmetal Maskinemalj 0130

Varutyp: Färg baserad på alkydharts

Användning: Täckmålning av lantbruksmaskiner, traktorer, entreprenadmaterial, containers, stålkonstruktioner m.m.

Egenskaper: Höglblank och robust färg, som också ger en utmärkt ljusåktthet, väder och vattenbeständighet

Torrämne: 62 % vikt 47 % volym

Förbehandling: Sandblästring till SA 2½ eller kemisk förbehandling i förhållande till ISO 8501-1 samt t.ex. användande av EFAmetal Maskinprimer 0102.

Applicering:

Metod:	Rekommenderad viskositet:	Förtunnare:
Sprutmålning	25-30 DIN-cup 4 mm	0700 68063
Airless/Airmix	55-60 DIN-cup 4 mm	0700 68063
Pensel och roller	Oförtunnad	

Torkning:

	Torktid:	Lagertjocklek – torrfilm:
Dammtorr	1 timme 20°C	30 - 50 µm
Övermålningsbar	4 timmar 20°C	30 - 50 µm
Forcerad torkning	30 min. 80°C	30 - 50 µm

Systembeskrivning:	Primer:	2 x EFAmetal Maskinprimer 0100/0101/0102	60 µm
	Täckfärg:	1 x EFAmetal Maskinemalj 0130	30 µm

Rekommenderad lagertjocklek:	Vattenfilm: 65 µm	Torrfilm: 30 µm
-------------------------------------	-------------------	-----------------

Färgåtgång:	Teoretiskt: 15 m²/l.
--------------------	----------------------

Lagring: Lagras torrt och kallt

Hållbarhet: 36 månader i oöppnad förpackning

Rengöring: Målarverktyg kan rengöras med Mineralsk Terpentin 0700 79120

Observera: Maskinemalj kan erbjudas i kulör enligt önskan, tack vare vårt unika toningssystem. Önskas en snabbare torktid kan max. 10 % Efadur Härdlack 0455 79139 tillsättas. Efter Efadur Härdelak blandas med Maskinemalj, produkten måste användas inom 8 timmar. UPPMÄRKSAMHET! Blandningen kan inte appliceras med rulle!

Detta datablad baseras på våra kunskaper i dag och är avsett som en allmän orientering om vår produkt och dess egenskaper. Det ska därför inte uppfattas som en rättslig garanti för produktens egenskaper eller lämplighet för en viss uppgift. Våra produkters kvalitet garanteras i enlighet med våra vanliga försäljnings- och leveransvillkor.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk