

Produktnavn: Maskinemalje 0130

Revisjonsdato 19.02.2026 erstatter: 25.06.2024

TEKNISK DATABLAD

Produktnavn:

EFAmetal Maskinemalje 0130

Type:	Maling på alkydharpiks basis	
Anvendelse:	Dette produktet er utviklet til profesjonell bruk på traktorer og landbruksmaskiner.	
Egenskaper:	Blank og robust maling, som gir en utmerket lysekthet, vær og vannbestandig	
Tørrestoff:	53 % vekt	47 % volum
Grunnbehandling	Sandblåsing til SA 2½ eller kjemisk grunning i henhold til ISO 8501 – 1, samt for eksempel EFAmetal Maskinprimer 0102	
Påføring:		
Metode	Anbefalt viskositet	Tynner
Luftforstøving	25 – 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700 – 68063
Airless / Airmix	55 – 60 sek. DIN-cup 4 mm	0700 – 68063
Pensel og rulle	Ufortynnet	
Tørketid:	Tørketid	Lagtykkelse – Tørr lakk
Støvtørr	1 time ved 20°C	30 – 50 µm
Berøringstørr	4 timer ved 20°C	30 – 50 µm
Kan overmales etter	4 timer ved 20°C	30 – 50 µm
Lakkboks	30 min. ved 80°C	30 – 50 µm
Systembeskrivelse:	Lagtykkelse	
Primer	2 x EFAmetal Maskinprimer 0100/0101/0102	60 µm
Lakk	1 x EFAmetal Maskinemalje 0130	30 µm
Ovennevnte system oppfyller kravene til korrosjonsklasse C 2 i henhold til ISO 12944.		
Anbefalt lagtykkelse	Våtfilm : 65 µm	Tørrfilm : 30 µm
Dekkflate	Teoretisk: 15 m² / ltr.	
Lagring:	Lagres tørt og kjølig	
Holdbarhet:	36 mnd. i uåpnet emballasje	
Rengjøring:	Sprøyteutstyr kan rengjøres med syntetisk tynner 0700-68063	
Nyanser:	Se fargekart for utvalg av forskjellige standardfarger. Maskinemalje kan fremstilles i farger etter ønske.	
Anmerkninger:	Ønskes en raskere tørketid, og bedre kjemikaliebestandighet kan det tilsettes maks. 10 % Efadur Herdelakk 0455 79139. Etter at Efadur Herdelakk er blandet med Maskinemalje, må produktet brukes innen 8 timer. MERK FØLGENDE! Blandingen kan ikke påføres med rulle!	

Dette datablad er basert på vår viten i dag og er ment som en generell orientering om vårt produkt og dets egenskaper. Det skal derfor ikke oppfattes som noen rettslig garanti for produktets egenskaper eller egnethet til en konkret oppgave. Våre produkters kvalitet garanteres i henhold til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk