

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

EFAdeck® Vejstribemaling 0182

Type:	Stribemaling på basis af urethanalkyd.		
Anvendelse:	Afstribning eller markering af asfaltbelægninger f.eks. parkeringspladser.		
Egenskaber:	Lysægte og vejrbestandig maling med god dækkeevne og slidstyrke.		
Tørstof:	67 % vægt	45 % volumen	
Forbehandling:	Undergrunden skal være tør, ren og støvfri. OBS! Må ikke påføres ved temperaturer under 10°C		

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	
Rengøring af maleværktøj og evt. fortynding kan gøres med mineralsk terpentin.		

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	30 min. 20 °C	-
Berøringstør	1 time 20 °C	-
Brugstør	16 timer 20 °C	-

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm:	175 µm	Tørfilm:	80 µm
Rækkeevne:	Teoretisk:	5 m ² /litr.		
Lagring:	Oplagres tørt og køligt.			
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.			
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.			

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk